

R2041



CSM
CONCRETE
SOLUTION MENU

R2041
景観舗装用ポラスコンクリート

景観舗装用 ポラスコンクリート

透水性機能が要求される駐車場、歩道などの景観舗装を対象とした。排水性アスファルト舗装は、車両の静荷重によるわだち掘れ、車輪のすえぎりによる骨材飛散が問題となりやすい。耐久性、耐油性が向上し、これらの課題を解決するポラスコンクリート舗装を提案する。

性能

項目	性能	
施工性能	沈下法*による全空隙率測定で20~30%となるコンシステンシーを出荷から90分間確保できる	
強度性能	曲げ強度(材齢28日)	3.2N/mm ²
透水性能	現場透水量	1000ml/15sec以上

※振動テーブルによる締固め性の評価

施工状況



施工後の舗装表面



景観配慮
環境負荷低減

提供商材

景観舗装用ポラスコンクリート「トーハイクリートK」

太平洋セメント株式会社
中央研究所

285-8655 千葉県佐倉市大作2-4-2
TEL:043-498-3811(代表) / FAX:043-498-3819
concrete_solution@taiheiyō-cement.co.jp